



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RP3914

1、归类: 特殊改性聚酯树脂

2、特征: 对 PEEK、PET、PA、PMMA、PC、PC+GF、PA+GF
等多种塑胶、五金有优异的附着力和耐水煮性。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄半透明粘稠液	目测
固含量	42±2%	150℃烘烤 1 小时
酸值	<4 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	500-1500cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 2	铁钴比色计
羟值	10	供应状态

4、用途: 适合做 3C 产品的模内注塑、压铸成型、双色注塑的手机外壳、笔电机壳、各种塑胶和五金结合体系、五金、合金体系机壳等的 PU 双组分底漆、Primer 处理剂、遮盖底漆、中涂打磨层、中涂色漆。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。该产品储存超过一个月, 包装桶底部会有少量沉淀物析出, 是产品固有的特性, 不影响性能。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。