



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RA2450D

1、归类: 羟基丙烯酸树脂

2、特征: 快干、柔韧性好、银排好、对金属附着力好

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄粘稠液	目测
固含量	50±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	3-6 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	4000-10000cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	< 1	铁钴比色计
羟基值	35 (100%)	理论值
溶剂	BAC	

4、用途: 塑胶、金属 PU 涂料, PU 底漆或面漆。

5、溶剂稀释性: 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释,使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

6、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。