



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号
深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号
东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室
南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118
东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RA3040

- 1、类型：热塑型丙烯酸树脂
- 2、特征：层间附着力、银粉排列好、耐水煮好、与 NC、CAB 混合性好。
- 3、指标：

项 目	标 准	检测方法
外观	透明粘稠液	目测
固含量	42±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	1-3mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	8000-15000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 1	铁钴比色计
TG	65℃	
溶剂	TOL/IBA/BAC	

- 4、用途：塑胶 UV 银底和实色漆。
- 5、溶剂稀释性：本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释，使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。
- 6、包装及储藏：200KG、20KG；常温密封避光保存，一年。如储存超过 12 个月，建议对产品进行重新检测。

敬请注意： 鉴于本树脂的特殊性，在做银粉时，请选择好银粉的配套，做好储存稳定性实验，避免因不相适应使油漆在储存过程中出现胶化现象。

以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品的适

用性。