



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司  
深圳市瑞晟新材料有限公司  
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

## RA3160

1、归类: 热固型丙烯酸树脂

2、特征: RA3160 是热固型丙烯酸树脂, 可与氨基树脂交联, 制高温烤漆。

其光泽高、硬度高、通用性广, 可做光油、银漆等, 银粉排列好、金属感强。

3、指标

| 项 目 | 标 准               | 检测方法        |
|-----|-------------------|-------------|
| 外观  | 无色至微黄透明粘稠液        | 目测          |
| 固含量 | 60±2 %            | 150℃烘烤 1 小时 |
| 酸值  | 8-12mgKOH/g       | KOH 滴定法     |
| 粘度  | 5000-9000 cps/25℃ | NDJ-1 旋转粘度计 |
| 色度  | ≤ 1               | 铁钴比色计       |
| 溶剂  | XYL/NBA           |             |

4、用途: 家电、通用工业漆、自行车烤漆等各类氨基烤漆

5、溶剂稀释性: 本产品可用芳香烃、酯类、酮类、醚类溶剂稀释, 使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

6、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

**敬请注意:** 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品

的适用性。