



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RA7628

1、归类: 羟基丙烯酸树脂

2、特征: RA7628 为中等羟值的溶剂型羟基丙烯酸树脂, 可与聚氨酯固化剂反应, 制备双组份 PU 聚氨酯漆。具有高固含、高光泽、丰满度优, 干燥速度适中、施工性好、流平性佳的性能。硬度与柔韧性的平衡, 适合抛光等。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
固含量	70±2 %	150℃烘烤 1 小时
酸值	8-12 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	4000-10000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
色度	≤ 1	铁钴比色计
OH 值	92	理论供应值
OH 基	2.8	按 100%固体计

4、用途: 汽车漆、修补漆、工程机械漆、金属、塑胶上高固含 PU 面漆及罩光清漆。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。如储存超过 12 个月, 建议对产品进行重新检测。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品

的适用性。