



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东2号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景G座2216号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋902室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-2190B

1、归类: 聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: 二官能度聚氨酯丙烯酸酯, 不含有机锡, 对 PC、ABS 等素材附着好, 上镀性好, 对金属离子吸附和附着好, 耐水煮好, 柔韧性佳, 有较好的弯折强度。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
有效成分	100%	理论值
官能度	2	理论值
酸值	$< 2\text{mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	8000-25000 cps/25°C	NDJ-1 旋转粘度计
密度	1.09-1.13 g/cm ³ /25°C	涂料比重杯
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 特别适用 3C 电子产品、手机、笔记本、化妆品等真空电镀铝、锡、铟、合金、不锈钢等的底漆树脂。

5、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。