



® 韶关市瑞晟新材料科技有限公司
深圳市瑞晟新材料有限公司
广东省瑞晟新材料科技有限公司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RU-6317B

1、归类: 改性聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: 改性 PUA 树脂, 具有高 UV 固化活性, 固化涂层具有优异的耐溶剂性、抗擦伤性和耐磨性能, 超耐钢丝绒, 耐污染, 防指纹, 水滴角大于 105° , 易清洁。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	微黄粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
固含量	$76 \pm 2\%$	110°C 烘烤 2 小时
官能度	6	理论值
酸值	$< 1.0 \text{ mgKOH/g}$	KOH 滴定法
粘度	$100\text{-}500 \text{ cps}/25^{\circ}\text{C}$	NDJ-1 旋转粘度计
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 用于手机外壳耐钢丝绒面涂光油。

5、包装及储藏: 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。