



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RUW-6030B

1、类型：水性聚氨酯丙烯酸酯分散体

2、特征：RUW-6030B 是一款阴离子型的水性聚氨酯丙烯酸酯分散体，固含量高、官能度高、存储稳定性好；其固化速度快、硬度高、耐磨优异、丰满度好、易施工；在塑胶基材上附着力和耐水性极佳，85℃水煮 0.5 小时，百格无脱落，外观无变化，存储稳定性佳。

3、指标：

项 目	标 准	检测方法
外观	乳白色液体	目测
官能度	6	理论值
固含量	55±2%	110℃烘烤 2 小时
PH 值	7-9	便携式 ph 值检测仪
粘度	100-900cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计

4、用途：推荐于水性 UV 高光涂料。

5、储藏：请置于避光、阴凉干燥处，储存温度在 5-37℃，保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月，超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品

的适用性。