



® 韶 关 市 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司
广 东 省 瑞 晟 新 材 料 科 技 有 限 公 司

南雄地址:广东省南雄市珠玑工业园平安二路东 2 号

深圳地址:深圳市宝安区新安街道华联城市全景 G 座 2216 号

东莞地址:东莞市寮步镇民福路 6 号松湖智谷科研中心 3 栋 902 室

南雄电话: 0751-3867116 3867117 3867118

东莞电话: 15899856607 0769-83328989 邮箱: resin@szresin.com

RUW-8083B

1、类型: 水性聚氨酯丙烯酸酯分散体

2、特征: RUW-8083B 是一款阴离子型水性聚氨酯丙烯酸酯分散体, 官能度高、存储稳定性好, 其固化速度快、硬度高、耐磨优异、哑粉分散效果好、流平性能较好, 塑胶基材上附着力和耐水性能极佳。与 RUW-3087B 搭配使用, 推荐于 UV 哑光键盘涂料。

3、指标:

项 目	标 准	检测方法
外观	乳白色液体	目测
官能度	8	理论值
固含量	39±2%	110℃烘烤 2 小时
PH 值	7-9	便携式 ph 值检测仪
粘度	≤500cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计

4、用途: 推荐于 UV 哑光键盘涂料。

5、储藏: 请置于避光、阴凉干燥处, 储存温度在 5-37℃, 保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月, 超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后, 建议一次性用完。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的, 但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制, 购买者及使用者有责任对本身的情况和用途, 自身决定商品的适用性。